



# Neutroneninduzierte Störungen in MOS-Elektronik

Garching, den 13. April 2010

B. Gudehus<sup>1</sup>, J. Zabel<sup>2</sup>, K. Krüger<sup>2</sup>, K. Simon<sup>1</sup>

<sup>1</sup>WIS – ABC-Schutz, Munster, <sup>2</sup> HSU / Uni der Bw, Hamburg





## Gliederung des Vortrags


- Hintergrund dieser Untersuchungen
- Single Event Effects in MOS-FETs
- SEU-Tests von SRAM-Bausteinen
- Ergebnisse der Untersuchungen





## **MOS-Technologie**

- Bestimmende Integrationstechnik für digitale Speicherbauelemente
- Kanal- oder Gatelänge bezeichnet die Technologie
- Dotierungsstoffe sind
   Bor (p) und Phosphor (n)
- Gatespannung steuert die Leitfähigkeit des Kanals








## **Entstehung von SEE**

- Neutron wechselwirkt mit mit den Stoffen im Halbleiter
- Generierung von Teilchen, die ionisieren
- Veränderung der Kanal-Leitfähigkeit
- Stromfluss zwischen Drain und Source
- Umkippen des Speicherinhaltes







### **Arten von Single Event Effects**

- SEU (Single Event Upset)
   Änderung von Speicherinhalten
- MBU (Multi Bit Upset)
   Änderung mehrerer Speicherinhalte
- SEL (Single Event Latch-Up)
   Zünden von parasitären
   Thyristorstrukturen im IC

In der Regel keine Zerstörung des Bauelementes

- SEB (Single Event Burn Out)
   Zerstörung des Bereichs zwischen Source und Drain
- SEGR (Single Event Gate Rupture)
   Zerstörung des Isolierung zwischen Gate und Substrat

Zerstörung des Bauelementes





# Auswahl der Testobjekte

- Es wurden 12 SRAM marktübliche Bauelemente unterschiedlicher Hersteller, Gehäuseformen und Speichergrößen (1 .. 16 Mbit) untersucht.
- Ein Bauelement war als "strahlenhart deklariert (Pos. 12)
- Fin Bauelement war ein Ferroelektrischer Speicher (Pos. 8)



























**VDI Expertenforum April 2010** #6 **WIS GF 310 Bodo Gudehus** 






#### Versuchsaufbau

 Drei Versuchsreihen mit verschiedenen kinetischen Energien der Neutronen

- Bestrahlung mit Spaltspektrum-Neutronen
- Bestrahlung mit erhöhten Anteil thermischer Neutronen (Testaufbau mit PE umgeben)
- Bestrahlung mit kalten Neutronen (SR 6)











#### **Testsoftware**

- Die Auswertung und Archivierung der Ergebnisse erfolgte mit einem Laptop
- Es konnten folgende Ereignisse registriert werden
  - Single Event Upsets (SEU)
  - Multi Bit Upsets (MBU)
  - Single Event Latch-Up (SEU)










# Auswertung der SEU







# Auswertung der SEU

Versuchsreihe ohne PE (schnelle Neutronen E ≈ 1,6 MeV)

Geringster Fehlerrate: 0 Fehler/10<sup>-15</sup> Bit n/cm<sup>2</sup>

Höchste Fehlerrate: 3,1 Fehler/10<sup>-15</sup> Bit n/cm<sup>2</sup>

Versuchsreihe mit PE (therm. Neutronen E < 100 meV)</li>

Geringste Fehlerrate: 0 Fehler/10<sup>-15</sup> Bit n/cm<sup>2</sup>

Höchste Fehlerrate: 13,7 Fehler/10<sup>-15</sup> Bit n/cm<sup>2</sup>

Versuchsreihe mit kalten Neutronen (E < 2 meV)</li>

Geringste Fehlerrate: 0 Fehler/10<sup>-15</sup> Bit n/cm<sup>2</sup>

Höchste Fehlerrate: 143,3 Fehler/10<sup>-15</sup> Bit n/cm<sup>2</sup>





# Zusammenfassung der Testergebnisse

- Die Anzahl der SEU und MBU stieg in der Regel linear mit der Bestrahlungszeit (Fluenz)
- Lediglich in einem Fall war der Verlauf nicht linear
- Große Unterschiede in der Anzahl der SEU/MBU bei den verschiedenen Energiespektren der Neutronen
- Geringe Streuung bei gleichen Bauelementen über alle Tests
- Die Empfindlichkeit stieg bei einigen Bauelementen mit geringer werdender Energie der Neutronen. Bei anderen war das Verhalten genau umgekehrt
- Bei Tests mit Röntgenblitzen im Bereich von ca. 2 x10<sup>5</sup> Gy(Si)/s bis ca. 3x10<sup>6</sup> Gy(Si)/s wurden keine SEU / MBU beobachtet